


加水反応型ポリウレタン樹脂
ピングラウト止水工法材料


NLペースト

～ 微細なひび割れに浸透し漏水をシャットアウト～

どれくらいのひび割れに浸透するの？



耐久性はいかがですか？



- 上のグラフは、食塩水・アルカリ水溶液・硫酸水溶液・酢酸水溶液に 180 日間浸しても強度低下が無い事を示しています。
- 開発後 30 年以上経過していますが、補修箇所からの漏水は認められておりません。

NLペーストの素材はなんですか？

- NLペーストはポリウレタン樹脂です。
- 水と反応する過程で炭酸ガスを発生します。
- この炭酸ガスでNLペーストは発泡しながら膨張します。
- 発泡膨張したNLペーストがひび割れの中に充填され、反応終了後に堅固な発泡体となり止水します。
- NLペーストの発泡過程（イメージ）は下の写真です。
- 発泡倍率は水との混合比や反応速度などによって変化しますが、数倍から十数倍程度になります。

コンクリートとの接着強度はどれくらい？



- 左図の供試体のひび割れ部に水圧をかけ、NLペーストを注入しました。
- 引張接着試験により **1.1MPa** を確認しました。



NLペースト単体



水 10% 添加
攪拌直後



5 分経過



20 分経過
(ほぼ反応終了)



NLペーストの基本的性質

樹脂

水道施設関連 試験結果

- 水道施設の技術的基準を定める省令(平成 12 年厚生省令第 15 号)
第 1 条第 17 号ハの規定に基づく、資機材等の材質に関する試験
(平成 12 年厚生省告示第 45 号)

試験体：NLペースト・NLペースト(S)・(W)
判定：水道施設の技術的基準に適合

北化発 2017-0079 号
2017 年 6 月 28 日

試験結果報告書

ピングラウト協議会 殿


神奈川縣相模原市中央区三ツ沢 丁目 15 番 1 号
一般財団法人 北里環境科学センター
TEL: 042-778-3228 FAX: 042-778-4551
担当者: 検査事業部成瀬俊哉 隔田 由香里



【メッシュホース・アルミパイプ】

問合せ先 **ピングラウト協議会**

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1-3
日本橋ニシキビル 6F

TEL 03(3663)9215

FAX 03(3663)8964

<http://www.pingrout.com>

製造元 シーカ・ジャパン株式会社
〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-2-7

TEL 03(6433)2101 FAX 03(6433)2102
販売元 野口興産株式会社

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 2-16-14

TEL 03(3994)5602 FAX 03(3994)1091

ピングラウト協議会会員